

Agentes de Cura Epóxi - SGS (Especificações técnicas)

Linha de Produto	Viscosidade 25 °C (mPa.s)	Ior Amínico (mg KOH/g)	Cor (Gardner)	H+ Equivalente	Proporção de Mistura (g/100g de EEW 190)	Gel Time 25 °C (200 g) (h:min)	Comentários
AMINAS CICLOALIFÁTICAS							
Brasmine C 18	280 - 450	230 - 300	Máx. 2	112	59	0:40	Aduto de amina cicloalifática de baixíssima viscosidade e coloração
Brasmine C 45	35 - 50	300 - 350	Máx. 2	86	45	0:30	Aduto de amina cicloalifática de baixíssima viscosidade e coloração
Brasmine C 63	30 - 70	330 - 360	Máx. 2	86	45	0:35	Aduto de amina cicloalifática de baixíssima viscosidade e coloração
Brasmine C 65	100 - 300	300 - 325	Máx. 4	96	50	0:25	Aduto de amina cicloalifática de baixa viscosidade e coloração
Brasmine C 71	80 - 150	290 - 360	Máx. 2	86	45	0:30	Aduto de amina cicloalifática de baixíssima viscosidade e coloração
Brasmine C 72	300 - 600	250 - 280	Máx. 2	110	58	0:40	Aduto de amina cicloalifática de baixa viscosidade e coloração
Brasmine C 73	400 - 500	260 - 285	Máx. 2	115	60	0:35	Aduto de amina cicloalifática de baixa viscosidade e coloração
Brasmine C 79	850 - 1250	235 - 255	Máx. 5	116	61	0:14	Aduto de amina cicloalifática de baixíssima viscosidade e coloração
POLIAMIDAS							
Brasmid R 05	1500 - 2500	380 - 420	Máx. 9	124	66	1:05	Resina poliamida reativa de baixa viscosidade
Brasmid R 15	3000 - 4000 (*)	230 - 245	Máx. 9	198	104	3:30	Resina poliamida reativa de alta viscosidade
Brasmid R 1570X	700 - 1800	158 - 175	Máx. 8	283	149	3:30	Resina poliamida reativa de alta viscosidade, em solução de xilo
Brasmid R 1060X	Y - Z	49 - 58	Máx. 9	875	167	-	Resina poliamida reativa de alta viscosidade, em solução de xilo
Brasmid R 8075 B	4000 - 9000	230 - 260	Máx. 8	161	85	4:00	Aduto de resina de poliamida em solução com n-Butanol
Brasmid R 25	650 - 950 (*)	330 - 360	Máx. 9	103	54	2:00	Resina poliamida reativa de média viscosidade
Brasmid R 39	800 - 1700	370 - 400	Máx. 9	97	51	1:40	Resina poliamida reativa de baixíssima viscosidade
Brasmid R 40	8000 - 13000	370 - 400	Máx. 9	97	51	2:30	Resina poliamida reativa de baixa viscosidade
Brasmid R 49	200 - 400	420 - 450	Máx. 9	95	50	2:30	Resina poliamida reativa de baixíssima viscosidade
ACELERADORES DE CURA							
Brascur DMP - 30	150 - 230	600 - 630	Máx. 6	-	5 a 15	00:40	Amina Terciária (tris-Dimetilaminometil Fenol) Grau Técnico

(*) Viscosidade 75 °C



Av. Dr. Bruno Cassel, 1333 - Vila Progresso
95760-000 - São Sebastião do Caí - RS - Brasil



Fone: +55 51 3635 0101



www.sgspolimeros.com.br